

Заключение №1045
ФБУ «Государственный региональный
Центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Сахалинской области»
действительно до 15.01.2021 г.

693012, г. Южно-Сахалинск,
переулок Энергетиков, 4
тел/факс (4242) 72-82-28,
тел. (4242) 72-88-49

Исх. № 20/916
от «29» 04 2020 г.

Заказчик: АО «Сахалиннеруд»

693013, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, улица Ветеранская, д.16,
корпус 11, помещение 9

Объект: карьер «Лиственнический»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Сахалинстройконтроль»
Дрываль Н.С.
«29» 04 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 332

1. **Наименование материала:** щебень с размером зерен от 100 до 200 мм
2. **Карьер (место отбора):** «Лиственнический» (по сведениям Заказчика) **порода:** сланцы (метаморфическая)
3. **Сведения об образцах:** проба отобрана специалистом ИЛ ООО «Сахалинстройконтроль» в присутствии представителя Заказчика, акт отбора № 128 от 14 апреля 2020 г. (щебень был раздроблен в лабораторной щековой дробилке на стандартные фр. 20-40 мм, 40-70 мм)
4. **Регистрационный номер ИЛ:** 332/04/2020 от 14.04.2020 г.
5. **Сроки проведения исследования:** с 14.04.2020 г. - 29.04.2020 г.
6. **Программа испытаний:** определение дробимости и морозостойкости
7. **Нормативная документация, используемая при испытаниях:** ГОСТ 8269.0 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний» п.4.8; 4.12.2
8. **Результаты испытаний**
- 8.1 **Физико-механические характеристики**

Таблица №1

№	Наименования показателей	Ед. изм.	Значения показателей	
			Фактические	Требования ГОСТ 8267
1	Дробимость по фракции 20-40 мм - в сухом состоянии	-	800	200 - 1200
	- в водонасыщенном состоянии		600	
2	Морозостойкость по фракции 40-70мм (ускоренное определение) - потери при испытании после 10-ти циклов	%	F 50 6,36	F 15 - F 400

9. Перечень средств измерений и испытательного оборудования

Таблица № 2

№ п/п	Наименование приборов	Марка	Номер (заводской, регистрационный)	Номер свидетельства о поверке (акт аттестации)	Срок действия поверки (калибровки)
1	Весы электронные	Sinko AJH 4200CE	№ 064220022	Св.20/01548 от 15.01.2020г.	14.01.2021 г.
2	Весы электронные	TB-S-32.2-A3	№ 00534	Св.20/01544 от 15.01.2020 г.	14.01.2021 г.
3	Низкотемпературная лабораторная электропечь	SNOL 200/200	№ 0202	Ат. № 20/00605 от 16.02.2020 г.	15.02.2022 г.
4	Сита из комплекта сит 70,40;20	КП-109	№ 4	СК 20/00643 от 15.01.2020 г.	14.01.2021 г.
5	Машина для испытания на сжатие	MC-1000	№ 750	Св. № 19/23027 от 25.09.2019 г.	24.09.2020 г.
6	Цилиндр стальной для определения дробимости щебня	Ø150	№ 5225	Вспомогательное оборудование	-

Начальник ИЛ

С.Г. Головнева

Головнева С.Г.

Ответственный исполнитель

О.В. Стадник

Стадник О.В.

Примечание:

- настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения испытательной лаборатории
- количество выданных экземпляров – 1 экз.
- копия выданного экземпляра протокола хранится в ИЛ

АО «Сахалиннеруд»

Протокол № 332

Испытательная лаборатория строительных материалов, изделий и конструкций
ООО «САХАЛИНСТРОЙКОНТРОЛЬ»

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

АО-03.005-ССК

Редакция: 1

Лист 1 из 1

332/04/2020
от 14.04.2020г.

Заказчик: АО «Сахалинэнерго»
(наименование)

Объект: К-р «Лесовосстановитель»

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 128 от «14» 04 2020г.

- Дата отбора образцов (проб) «14» апреля 2020 г.
- Наименование материала (конструкции): Щитовый фундамент 100х200
- Масса образца (пробы): 2 мешка по 40 кг
- Размер (объем) пробы (образца):
- Количество образцов (проб):
- Размер партии (при необходимости):
- Цель отбора: для испытаний на прочность
- Проектные требования:
- Проба отобрана в соответствии с ГОСТ (НД на метод отбора): 8862.0-97 8269.0-97
- Место отбора образцов (проб): К-р «Лесовосстановитель»
(км, ПК, карьер, предприятие, объект и пр.)
- Маркировка пробы (номер, присвоенный образцу на месте отбора): 1-2
- Оборудование, используемое при отборе образцов (проб): Лопата
- Условия отбора образцов (проб) (указать при необходимости): температура — °С, климатические условия
- Способ отправки (доставки проб): авт
- Подписи осуществляющих отбор и/или присутствующих при отборе:

Подпись/дата: В.И.О. - 14.04.2020г.

Ф.И.О, наименование организации, должность:

Иванов А.В. инженер-по квал-бу
К-р Лесовосстановитель

Савельев И.А. 14.04.2020

Савельев И.А. инженер ПТО ООО «Сахалинстройконтроль»
Иванов В.П. инженер по квал-бу

14.04.2020

Зубов А.В. инженер строительного контроля
ООО «Сахалинстройконтроль»

14.04.2020г. Акимович Д.М. инженер. лад. ООО «ССК»